

Innenspachtel

epatherm eti

Anwendung:

epatherm eti dient zum Überspachteln der Stöße sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten von epatherm-Wohnklimaplatzen im Innenbereich.

Eigenschaften:

epatherm eti ist ein fertig gemischter, sehr feinkörniger, weißer Kalk-Zement-Trockenmörtel.

Sicherheitshinweise: Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Entsorgung: Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Materialreste können ausgehärtet oder als Pulver wie Bauschutt entsorgt werden.

Verarbeitung:

Grundierte epatherm-Wohnklimaplatte gegebenenfalls von Staub befreien.

epatherm eti nicht bei Temperaturen unter + 5 °C oder auf gefrorenem Untergrund verarbeiten.

epatherm eti mit sauberem Wasser knollenfrei und verarbeitungsgerecht anrühren. Wasserbedarf ca. 11 Liter pro 30 kg-Sack.

Plattenstöße und Unebenheiten mittels Stahltraufel ausspachteln.

Bei kritischem Untergrund über den Stößen feinmaschiges Gewebe in den Spachtel einlegen.

Angemachten Innenspachtel innerhalb von 1 Stunde verarbeiten.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch: ca. 1 kg/m² bei 1 mm Putzdicke

Lagerung: Trocken lagern, ca. 6 Monate lagerfähig

Lieferform: Trockenmörtel; gebrauchsfertig nach Anrühren mit sauberem Wasser. Lieferbar in Säcken zu 30 kg.