



## KEIM Soldalit®-Fixativ

die neue Generation: Sol-Silikatfarbe  
Verdünnungs- und Grundiermittel auf Sol-Silikatbasis

### 1. Produktbeschreibung

KEIM Soldalit®-Fixativ ist ein silikatisches Verdünnungs- und Grundiermittel auf Basis einer völlig neuartigen Bindemittelkombination von Kieselsol und Wasserglas.

### 2. Anwendungsbereich

KEIM Soldalit®-Fixativ dient als Verdünnung für KEIM Soldalit® und KEIM Soldalit®-Grob. Bei Verarbeitung von KEIM Contact-Plus mit nachfolgenden KEIM Soldalit®-Beschichtungen kann, falls erforderlich, auch KEIM Contact-Plus mit KEIM Soldalit®-Fixativ verdünnt werden. Darüber hinaus kann KEIM Soldalit®-Fixativ als Grundiermittel auf stark saugenden Untergründen oder Teilbereichen wie z. B. Ausbesserungsstellen eingesetzt werden.

### 3. Produkteigenschaften

- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= „Sol-Silikat“)
- silikatisch
- witterungsstabil
- UV-beständig
- nicht brennbar
- diffusionsoffen, nicht filmbildend, mikroporös
- frei von Lösemitteln und Weichmachern

#### Materialkenndaten

spezifisches Gewicht: ca. 1,03 g/cm<sup>3</sup>  
organischer Anteil: < 5%  
pH-Wert: > 11

#### Farbe

milchig, bläulich

#### Beachte

Das Vermischen mit systemfremden Produkten ist unzulässig! Dies gilt auch für KEIM-Produkte, die nicht Bestandteil des Soldalit-Systems sind.

### 4. Verarbeitungshinweise

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, kreidungsfrei, sauber und staubfrei sein. Lose Teile von Altbeschichtungen sind mechanisch oder mit Wasserdruckstrahlen zu entfernen. Fehlstellen sind mit einem geeigneten Ausbesserungsmaterial zu ergänzen und strukturgleich anzupassen. Versinterungen sind zu entfernen. Stark saugende Flächen sind mit KEIM Soldalit®-Fixativ zu grundieren.

#### Verarbeitung

##### Als Grundierung:

KEIM Soldalit®-Fixativ unverdünnt aufbringen.

##### Als Verdünnung im Grundanstrich:

Im Normalfall bis zu ca. 5% in den Grundanstrich KEIM Soldalit®, KEIM Soldalit®-Grob oder Contact-Plus einrühren.

##### Als Verdünnung bei stark saugenden Untergründen:

KEIM Soldalit®-Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis zu max. 10% in den Grundanstrich mit KEIM Soldalit®, KEIM Soldalit®-Grob oder KEIM Contact-Plus einrühren (bis zu max. 2,5 Liter pro 25 kg Farbe).

Luft- und Untergrundtemperatur >5°C

#### Verbrauch

Als Grundierung ca. 0,1–0,2 ltr/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

#### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### 5. Lieferform

5- und 20 ltr-Gebinde



## **6. Lagerung**

ca. 6 Monate, kühl, frostfrei, gut verschlossen

**Beachte:** Materialreste aus angebrochenen Gebinden sind in entsprechend kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftgehalt im Eimer möglichst gering zu halten.

## **7. Kennzeichnung**

nach GefStoffV

entfällt

**Klassifizierung nach VbF**

entfällt

## **8. Transportkennzeichnung**

entfällt

## **9. Entsorgung**

EG Abfallschlüssel Nr. 06 02 99

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

## **10. Sicherheitshinweise**

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Produkt-Code: M-SK 01

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.