ABW oikoartec GmbH | Kiefholzstaße 79-85 | 12057 Berlin

www.abwshop.de

Informationen zu ABW-Pigmenten

Alle ABW-Pigmente sind lichtecht, Kalk- und Zementbeständig.

Untereinander mischbare ABW-Pigmente - bis max. 10 % Zugabe

Die folgenden Produkte sind alle miteinander mischbar, je nach Produkt bis insgesamt maximal 10% Zugabe.

Chromoxid grün	Spinellblau	Ultramarin rot*
Englisch rot	Spinellgelb	Ultramarin violett*
Flaschengrün	Spinellgrün	Umbra Ardennen
Goldocker	Spinellmint	Umbra gebrannt
Kieselgrau	Spinellorange	Umbra grün
Maigrün	Spinelltürkis	Umbra grünlich hell
Ocker rot	Terra di Siena gebrannt	Umbra rehbraun
Ockergelb	Terra di Siena natur	Umbra rötlich
Siena rot	Ultramarin blau*	Umbra Zypern

**beachten Sie zu diesen Pigmenten den Hinweis auf Seite 2.*

Untereinander mischbare ABW-Pigmente - bis max. 5 % Zugabe

Die folgenden Pigmente sind mit allen anderen mischbar, aber bis maximal 5 % Zugabe. Sie können mit anderen Pigmenten auf insgesamt maximal 10 % Zugabe ergänzt werden.

Mandarin orange	Eisenoxid 110
Oxidorange	Eisenoxid 140
Sonnengelb	Eisenoxid 180
Titanweiß Ruti	Eisenoxid 420
	Eisenoxid schwarz

Besonderheit bei Ultramarin-Pigmenten mit Kalkprodukten

Folgende Pigmente sind in Kalkprodukten bitte innerhalb der Abbindezeit von ca. 24 Stunden zu verarbeiten, da sie der Alkalität der Kalkprodukte zeitlich nur bedingt standhalten:

- Ultramarin blau
- Ultramarin violett
- Ultramarin rot

Wenn das Kalkprodukt trocken ist, bleibt das Pigment stabil.